


檔 號：

保存年限：

經濟部標準檢驗局 令

發文日期：中華民國105年9月23日

發文字號：經標二字第10520003460號



修正「木製板材類商品型式認可逐批檢驗作業規定」，名稱修正
為「木製板材類商品檢驗作業規定」，並自即日起生效。
附修正「木製板材類商品檢驗作業規定」

局長 劉明忠

裝

訂

線



抄件

檔 號：

保存年限：

經濟部標準檢驗局 函

機關地址：100臺北市中正區濟南路1段4號
聯絡人/聯絡電話：蔡政坪/02-23431700-517
電子郵件：cp.tsai@bsmi.gov.tw
傳 真：02-2392-2402

100

台北市中正區濟南路1段4號

受文者：經濟部標準檢驗局第二組

發文日期：中華民國105年9月23日

發文字號：經標二字第10520003461號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：「木製板材類商品型式認可逐批檢驗作業規定」，業經
本局於中華民國105年9月23日以經標二字第10520003460
號令修正為「木製板材類商品檢驗作業規定」，並修正
規定，自即日起生效，請向轄區業者宣導修正後之檢驗
規定，請查照。

說明：

一、旨揭作業規定之修正，係配合本局105年7月22日經標二
字第10520002560號公告修正「應施檢驗合板、層積材、
木質地板、集成材、粒片板及中密度纖維板等木製板材
類商品之相關檢驗規定」辦理，主要修正內容如下：

(一)將「同型式」之定義，由原「指適用之國家標準、膠
合劑、製造廠場及生產國別相同者；…」，修正為
「指適用之國家標準、膠合劑、製造廠場、生產國別
及甲醛釋出量標示符號相同者；…」。

(二)自106年1月1日起，增加商品本體須標示「品名」及
「原產地」規定。

(三)修正本局甲醛釋出量型式試驗單位，由花蓮分局負責
基隆分局、第六組、新竹分局及花蓮分局受理之案

裝

訂

線

件，其餘分局維持現行作業方式。

二、配合旨揭作業規定之修正，另修正「應施檢驗合板型式試驗型式分類表」、「應施檢驗層積材型式試驗型式分類表」、「應施檢驗複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板型式試驗型式分類表」、「應施檢驗集成材型式試驗型式分類表」及「應施檢驗中密度纖維板及粒片板型式試驗型式分類表」，修正後內容如附件。

三、檢送「木製板材類商品檢驗作業規定」規定、總說明、修正對照表及發布令影本各1份。

正本：本局第六組、各分局

副本：內政部建築研究所、行政院消費者保護處、中華民國全國工業總會、中華民國全國商業總會、台灣省進出口商業同業公會聯合會、台北市進出口商業同業公會、高雄市進出口商業同業公會、基隆市報驗商業同業公會、基隆市報關商業同業公會、台北市報關商業同業公會、台中市報關商業同業公會、高雄市報關商業同業公會、花蓮縣報關商業同業公會、台北市工業會、高雄市工業會、台灣省商業會、台北市商業會、高雄市商業會、中華民國木材商業同業公會全國聯合會、台灣區木材工業同業公會、台北市建築材料商業同業公會、台灣省建築材料商業同業公會聯合會、台灣省裝潢材料商業同業公會聯合會、台北市裝潢材料商業同業公會、中華民國室內設計裝修同業公會全國聯合會、中華木質構造建築協會、台灣區合板製造輸出業同業公會、臺灣區家具工業同業公會、中華民國家具商業同業公會全國聯合會、財團法人台灣建築中心、桂田技術顧問有限公司桂田實驗室、台灣檢驗科技股份有限公司超微量工業安全實驗室、台灣檢驗科技股份有限公司材料及工程實驗室-台中、財團法人塑膠工業技術發展中心環境實驗室、財團法人台灣電子檢驗中心綠色產品測試實驗室、汎美科技企業有限公司量測實驗室、本局第五組、法務室、商品安全諮詢中心(均含附件)

木製板材類商品檢驗作業規定修正規定

第一章 總則

- 一、為辦理應施檢驗木製板材類商品檢驗業務，特訂定本作業規定。
- 二、本規定適用範圍為應施檢驗木製板材類商品，包括：
 - (一)層積材類：單板層積材及結構用單板層積材。
 - (二)合板類：普通合板、特殊合板、結構用合板、混凝土模板用合板、施工架踏板用合板及運輸墊板用合板。
 - (三)木質地板類：複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板。
 - (四)集成材類：裝修用集成材、化粧貼面裝修用集成材、結構用集成材及化粧貼面結構用集成柱。
 - (五)中密度纖維板及粒片板。但供加工或組裝成家具之原料者除外。
- 三、本作業規定名詞定義如下：
 - (一)短邊：集成材類橫斷面之短邊。
 - (二)長邊：集成材類橫斷面之長邊。但橫斷面為正方形者，則為層積方向之邊。
 - (三)大斷面：集成材類短邊在十五公分以上，斷面積在三百平方公分以上者。
 - (四)中斷面：集成材類短邊在七·五公分以上，長邊在十五公分以上。
 - (五)小斷面：集成材類短邊未滿七·五公分，或長邊未滿十五公分者。
 - (六)同型式：指適用之國家標準、膠合劑、製造廠場、生產國別及甲醛釋出量標示符號相同者；具有耐燃性者另包括耐燃等級相同。
 - (七)主型式：
 - 1、層積材類、合板類：指同型式下，厚度（單板層積方向之尺度）最大且層數（單板層積及化粧加工層之數量）最多者。厚度與主型式相同，層數與主型式之差異值符合以下範圍者，得視為主型式：
 - (1)四層以下：一層。
 - (2)五層至二十層：二層。
 - (3)二十一層以上：三層。



- 2、木質地板類、中密度纖維板及粒片板：指同型式下，厚度最大者。
- 3、集成材類：指同型式下之大斷面；無大斷面者，為中斷面；無中斷面者，為小斷面。

(八)系列型式：指同型式下，除主型式外，其餘列為系列型式。層數差異值符合前款第一目範圍之同型式同厚度商品，得視為相同系列型式。

(九)相同規格：

- 1、層積材類、合板類：同型式且厚度及層數相同者。層數差異值符合第七款第一目範圍之同型式同厚度商品，得視為相同規格。
- 2、木質地板類、中密度纖維板及粒片板：同型式且厚度相同者。
- 3、集成材類：同型式且短邊及長邊相同者。

(十)特殊規格：屬拱形、圓錐體形、角錐體形或其他形且其橫斷面不等之特殊訂製集成材類商品。

(十一)橫斷面：膠合線之垂直面。

四、檢驗方式

(一)層積材類、普通合板、特殊合板、結構用合板、運輸墊板用合板、木質地板類、集成材類、中密度纖維板及粒片板：型式認可逐批檢驗或驗證登錄【型式試驗模式(模式二)加完全品質管理制度模式(模式四)、製程品質管理制度模式(模式五)或工廠檢查模式(模式七)】兩制度雙軌併行。

(二)混凝土模板用合板及施工架踏板用合板：

- 1、一百零五年十二月三十一日前：監視查驗。
- 2、一百零六年一月一日起：同前款。

(三)第一款之驗證登錄符合性評鑑程序之模式依商品驗證登錄辦法第三條規定實施。

五、檢驗標準及項目

(一)層積材類依 CNS 11818 或 CNS 14646 檢驗甲醛釋放量及標示。

(二)合板類：

- 1、普通合板、特殊合板、結構用合板、運輸墊板用合板，分別依 CNS 1349、CNS 8058、CNS 11671、CNS 15583 檢驗甲醛釋放量及標

示。

2、混凝土模板用合板及施工架踏板用合板於一百零五年十二月三十一日前，分別依 CNS 8057(八十九年二月二十四日修訂公布)及 CNS 11670(八十八年一月二十五日修訂公布)檢驗標示；一百零六年一月一日起，分別依 CNS 8057(一百零一年十月五日修訂公布)及 CNS 11670(一百零三年十月二日修訂公布)檢驗甲醛釋放量及標示。

(三)木質地板類依 CNS 2871、CNS 11341 或 CNS 11342 檢驗甲醛釋放量及標示。

(四)集成材類依 CNS 11029、CNS 11030、CNS 11031 或 CNS 11032 檢驗甲醛釋放量及標示。

(五)中密度纖維板依 CNS 9909、粒片板依 CNS 2215 檢驗甲醛釋放量及標示。具有耐燃性者，另須執行耐燃性試驗。

六、層積材類、普通合板、特殊合板、結構用合板、集成材類、中密度纖維板及粒片板之標示規定如下：

(一)一百零五年十二月三十一日前：

1、報驗義務人除應於商品本體標示下列事項外，並應擇定於商品外包裝或本體上，同時標示檢驗標準規定應標示之全部項目及商品檢驗法第十一條規定應標示事項。

(1)商品檢驗標識：由報驗義務人自行印製之圖式、字軌(「T」或「R」)及指定代碼。

(2)甲醛釋放量(F_1 或 F_2 或 F_3)。

(3)製造廠商(或進口商)名稱、地址或商標。

(4)製造年月日或批號。

2、採型式認可逐批檢驗之報驗義務人於報驗時，應於報驗申請書詳列前項商品製造年月日或批號。

3、採型式認可逐批檢驗之商品以產製或加工時之原始包裝方式，直接運交下游業者於工地使用或加工，非供市場陳列、販售，其報驗義務人得檢附申請函，向報驗之經濟部標準檢驗局(以下簡稱標準檢驗局)或其所屬轄區分局(以下簡稱檢驗機關)申請於商

品本體僅標示「製造年月日或批號」，不適用第一目前段應於商品本體標示事項之規定。

(二) 一百零六年一月一日起：除依前款標示外，另應於商品本體標示品名及原產地。

七、混凝土模板用合板及施工架踏板用合板之標示規定如下：

(一) 一百零五年十二月三十一日前：

1、報驗義務人應於製品或包裝易見處，依檢驗標準規定標示之全部項目及商品檢驗法第十一條規定標示，另為使消費者充分了解商品資訊，商品本體應標示事項如下：

(1) 品名：於商品本體面板或底板，以每個字三公分見方以上內容清晰可辨且不易磨滅方式標示「混凝土模板用合板」或「施工架踏板用合板」。

(2) 商品檢驗標識：由報驗義務人自行印製之圖式、「M」字軌及指定代碼，指定代碼為監視查驗檢驗登記號碼。

(3) 製造廠商（或進口商）名稱、地址或商標。

(4) 製造年月日或批號。

2、以產製或加工時之原始包裝方式，直接運交下游業者於工地使用或加工，非供市場陳列、販售，其報驗義務人得檢附申請函，向報驗之檢驗機關申請於商品本體免標示「製造廠商（或進口商）名稱、地址或商標」。

(二) 一百零六年一月一日起，同前點第二款。

八、運輸墊板用合板之標示規定同第六點第二款。

九、木質地板類之標示規定：

(一) 一百零五年十二月三十一日前：報驗義務人除應於商品陳列、販售時之最小包裝或本體上，依檢驗標準(CNS 2871、11341、11342)規定作有關之標示外，並應標示其品名、報驗義務人之姓名或名稱、地址，及報驗義務人自行印製之商品檢驗標識（由圖式、「T」或「R」字軌及指定代碼組成）。

(二) 一百零六年一月一日起：除依前款標示外，另應標示原產地。

第二章 型式認可逐批檢驗規定

十、採型式認可逐批檢驗之商品，其報驗義務人應先申請型式試驗及型式認可，取得商品型式認可證書，並於商品進口或出廠前報請檢驗，符合檢驗規定後，始得於國內市場陳列銷售。

十一、型式試驗申請人應依不同之主型式（含系列型式）檢具各木製板材類商品之型式分類表、下列技術文件三份及樣品，向標準檢驗局、其所屬轄區分局（甲醛釋出量試驗：臺南分局除外；耐燃性試驗：新竹、臺南及花蓮分局除外）或其認可之指定試驗室提出型式試驗申請：

(一)規格一覽表【型號或代碼對照表、商品構造（含構成斷面圖）、組成材料（含表面加工材料）及膠合劑種類】。

(二)商品四 × 六吋以上（厚度或集成材類之橫斷面具尺規之成品）彩色照片。

(三)製程概要。

(四)中文標示樣張。

(五)樣品：

1、層積材類：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型式，至少各取二支【每支須可於長度方向距端部五公分以上部位，保持橫斷面尺度狀態下，採取試片表面積四百五十平方公分（兩橫斷面除外）之試片二片】。

2、合板類：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型式，至少各取二張，依下列方式裁製：

(1)混凝土模板用合板：每張須可裁製一五〇毫米（長）×五〇毫米（寬）×一〇片×二組。

(2)混凝土模板用以外之合板：每張須可裁製一五〇毫米（長）×五〇毫米（寬）之長方形試片，其橫切面及表底面之合計面積在一千八百平方公分以上之最少片數×二組。

3、木質地板類：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型式，至少各取二張【每張須於中央部分採取一五〇毫米（長）×五〇

毫米(寬)×一〇片×二組】。特殊較小規格無法依前述尺寸裁製完成者，得洽經試驗室研討後，另行辦理。

4、中密度纖維板及粒片板：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型式，至少各取二張【每張可採取全表面積約一千八百平方公分之試片二組】。具有耐燃性者另取面積為一〇〇毫米×一〇〇毫米之樣品三片。

5、集成材類：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型式，至少各取二支【每支須可於長度方向距端部五公分以上部位，保持橫斷面尺度狀態下，採取試片表面積四百五十平方公分(兩橫斷面除外)之試片二片】。如試片橫斷面尺度或長度較試驗容器為大時，應將試片切斷成同一形狀之多數片的試片(視各試驗室設備予以調整)，另特殊規格無法依前述尺寸裁製完成者，得洽經試驗室研討後，另行辦理。

十二、前點型式試驗之試驗原則

(一)層積材類及合板類：主型式執行甲醛釋出量試驗及標示檢查；系列型式就厚度最小且層數最少者執行甲醛釋出量試驗；若系列型式超過五種，再選擇一中間厚度增加執行甲醛釋出量試驗。

(二)木質地板類：主型式執行甲醛釋出量試驗及標示檢查；系列型式就厚度最小者執行甲醛釋出量試驗；若系列型式超過五種，再選擇一中間厚度增加執行甲醛釋出量試驗。

(三)集成材類：主型式執行甲醛釋出量試驗及標示檢查；系列型式就各申請之斷面型式執行甲醛釋出量試驗。

(四)中密度纖維板及粒片板：主型式執行甲醛釋出量試驗及標示檢查；系列型式就厚度最小者執行甲醛釋出量試驗；若系列型式超過五種，再選擇一中間厚度增加執行甲醛釋出量試驗。具有耐燃性者除比照前述原則外，另須執行耐燃性試驗。

十三、型式認可申請程序

(一)申請人應先依前二點申請型式試驗取得型式試驗報告後，再檢具申請書、型式試驗報告及技術文件，向檢驗機關申請型式認可，以取得商品型式認可證書。

(二)正字標記檢驗報告其核發日期在型式認可申請前一年內，得代替型式試驗報告。惟一份正字標記檢驗報告僅可取代一個主型式或一個系列型式之型式試驗報告。

(三)型式認可審查期限為自檢驗機關受理申請案起十四個工作天(等待補送資料或樣品之時間不計)，另抽測樣品者，於樣品送達後加計七個工作天。

十四、商品型式認可證書有效期間為三年，期間證書登錄範圍如有變更，應依下列規定辦理：

(一)層積材類、合板類、木質地板類、中密度纖維板及粒片板：

1、增列厚度較主型式大者或厚度與主型式相同而層數較主型式多者，應向原出具型式試驗報告單位辦理型式試驗後，向檢驗機關申請換發證書，並將增列之產品改列為主型式，原證書登錄之主型式產品改列為系列型式。

2、增列系列型式(未改變原主型式)者，應依下列原則向原出具型式試驗報告單位辦理型式試驗，並向檢驗機關申請換發證書。

(1)厚度未較原最小厚度小者：就增列之系列型式中擇一中間厚度執行甲醛釋出量試驗。

(2)含厚度較原最小厚度小者或厚度與原最小者相同且其層數較少者：就增列之系列型式中擇最小厚度且層數最少者執行甲醛釋出量試驗。具有耐燃性者另須執行耐燃性試驗。

(二)集成材類：

1、增列之斷面型式較主型式大者，應向原出具型式試驗報告單位辦理型式試驗後，向檢驗機關申請換發證書，並將該斷面型式改列為主型式，原證書登錄之主型式產品改列為系列型式。

2、增列系列型式(未改變原主型式)者，應向原出具型式試驗報告單位辦理型式試驗，並向檢驗機關申請換發證書。

十五、取得型式認可之應施檢驗木製板材類商品，檢驗機關得以下列方式辦理檢驗：

(一)報驗義務人報驗時須以下列方式為一批報驗：

- 1、層積材類、合板類、木質地板類、中密度纖維板及粒片板：相同規格商品。
 - 2、集成材類：同品目、同型式商品，如含不同橫斷面尺寸或特殊規格產品時，應檢附分屬歸類之明細表。
- (二)屬特殊規格之集成材類商品，如商品型式認可證書之主、系列型式可包含該商品最小及最大斷面，且於取樣後即破壞原有形態無法繼續使用者，報驗義務人得檢附其訂單或合約等相關文件，向報驗之檢驗機關申請採書面審查方式辦理檢驗。
 - (三)屬特殊目的製成之少量集成材類商品，且商品型式認可證書已具該型式，其於取樣後會破壞原有形態改變原有使用目的者，報驗義務人檢附報驗數量、規格、使用目的、用途等相關說明及證明文件，經標準檢驗局審核認可者，得採書面審查方式辦理檢驗。
 - (四)報驗義務人首次報驗木製板材類商品時，須取樣檢驗，但符合前二款之集成材類商品不在此限。合格者，檢驗機關得對後續報驗該木製板材類商品每批以百分之五機率實施取樣檢驗，未抽中批採書面審查，以簡化檢驗程序。
 - (五)各木製板材類商品經檢驗不合格者，同一報驗義務人之該木製板材類商品須經連續五批三倍量逐批取樣檢驗符合後，始得恢復每批以百分之五機率實施取樣檢驗之簡化檢驗程序。
 - (六)取樣檢驗之取樣樣品數量係按適用之檢驗標準執行，惟數量不足以做至少二次試驗之量時，以取達到之足夠數量為原則。報驗產品達二只貨櫃以上者，至少開驗二櫃且均須平均取樣。
 - (七)檢驗機關得另依前款規定之數量取樣後封存交由報驗義務人保管供複驗使用。
 - (八)檢驗項目同第五點。具有耐燃性者另須執行耐燃性試驗之試驗地點比照耐燃建材。
 - (九)逐批檢驗檢驗期限為樣品取樣後七個工作天。
 - (十)檢驗單位：
 - 1、甲醛釋出量：標準檢驗局及其所屬轄區分局（臺南分局除外）。
 - 2、耐燃性：標準檢驗局基隆分局、臺中分局或高雄分局。

十六、檢驗機關如接獲檢舉或對報驗商品符合檢驗標準之一致性有懷疑時，亦得逕行取樣並執行檢測甲醛釋出量及查核標示或耐燃性試驗。

十七、申請重新報驗案件須於發給不合格通知書後六個月內改善完成。

十八、取得型式認可之商品，檢驗機關得派員至證書名義人或生產廠場執行取樣檢驗，或得派員至生產廠場執行製造階段之檢查。

第三章 驗證登錄規定

十九、採驗證登錄之商品，其報驗義務人應於商品進口或出廠前取得商品驗證登錄證書，符合檢驗規定後，始得於國內市場陳列銷售。

二十、商品驗證登錄證書申請程序

(一)申請人應先依第十一點申請型式試驗，取得型式試驗報告後，再依據商品驗證登錄申請作業程序向檢驗機關申請，以取得商品驗證登錄證書。

(二)正字標記檢驗報告其核發日期在驗證登錄申請前一年內，得代替型式試驗報告。惟一份正字標記檢驗報告僅可取代一個主型式或一個系列型式之型式試驗報告。

(三)驗證登錄審查期限為自檢驗機關受理申請案起十四個工作天(等待補送資料或樣品之時間不計)，另抽測樣品者，於樣品送達後加計七個工作天。

二十一、商品驗證登錄證書有效期間為三年，期間證書登錄範圍如有變更，應依第十四點第一款或第二款規定辦理。

木製板材類商品型式認可逐批檢驗作業規定修正 總說明

為辦理應施檢驗木製板材類商品實施型式認可逐批檢驗業務，經濟部標準檢驗局（以下稱本局）於一百零二年一月四日訂定「木製板材類商品型式認可逐批檢驗作業規定」（以下稱本規定）。現為配合本局一百零五年七月二十二日經標二字第一〇五二〇〇〇二五六〇號公告修正「應施檢驗合板、層積材、木質地板、集成材、粒片板及中密度纖維板等木製板材類商品之相關檢驗規定」（以下稱新修正公告），修正本規定之適用範圍等事項，另為利相關單位辦理檢驗業務，新增驗證登錄等有關規定，並配合修正內容，且將本規定名稱修正為「木製板材類商品檢驗作業規定」。修正要點如下：

- 一、配合新增驗證登錄等有關規定，修正本規定辦理事項，並新增章節名稱。（修正規定第一章至第三章及第一點）
- 二、依據新修正公告，修正適用範圍、部分商品名稱、商品本體應標示事項及合板類商品之樣品取樣等規定。（修正規定第二點、第六點至第九點及第十一點）
- 三、為符合實務需求修正同型式等定義。（修正規定第三點）
- 四、為利相關單位辦理檢驗業務，新增檢驗方式、檢驗標準、檢驗項目、型式認可逐批檢驗有關規定、型式認可申請程序及驗證登錄有關規定等事項。（修正規定第四點、第五點、第十點、第十三點、第十四點及第十九點至第二十一點）
- 五、修正本局甲醛釋出量型式試驗單位等。（修正規定第十一點及第十五點）
- 六、增訂型式認可之查核機制，以管控商品型式認可證書登錄之生產廠場與實際生產廠場一致性。（修正規定第十八點）



木製板材類商品型式認可逐批檢驗作業規定修正 對照表

修正名稱	現行名稱	說明
木製板材類商品檢驗作業規定	木製板材類商品 <u>型式認可逐批檢驗</u> 作業規定	配合新增驗證登錄等相關檢驗規定，修正作業規定名稱。
修正規定	現行規定	說明
第一章 總則		一、 <u>本章新增</u> 。 二、配合新增驗證登錄等相關檢驗規定，與現行僅適用型式認可逐批檢驗規定不同，爰新增章節規定以示區隔。
一、為辦理想施檢驗木製板材類商品檢驗業務，特訂定本作業規定。	一、為辦理想施檢驗木製板材類商品 <u>實施型式認可逐批檢驗</u> ，特訂定本作業規定。	配合新增驗證登錄等相關檢驗規定，酌作文字修正。
二、本規定適用範圍為應施檢驗木製板材類商品，包括： (一)層積材類：單板層積材及結構用單板層積材。 (二)合板類：普通合板、特殊合板、 <u>結構用合板、混凝土模板用合板、施工架踏板用合板及運輸墊板用合板</u> 。 (三)木質地板類：複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板。 (四)集成材類：裝修用集成材、化粧貼面裝修用集成材、結構用集成材及化粧貼面結構用集成柱。 (五)中密度纖維板及粒片板。 <u>但供加工或組裝成家具之原料者除外。</u>	二、本規定適用範圍為應施檢驗木製板材類商品，包括： (一)層積材類：單板層積材及結構用單板層積材。 (二)合板類：普通合板、特殊合板及結構用合板。 (三)木質地板類：複合木質地板、條狀地板、方塊地板及鑲嵌地板。 (四)集成材類：裝修用集成材、化粧 <u>單板貼面</u> 裝修用集成材、結構用集成材及化粧 <u>單板貼面</u> 結構用集成柱。 (五)中密度纖維板及粒片板。	依據經濟部標準檢驗局(以下簡稱本局)一百零五年七月二十二日經標二字第一〇五二〇〇〇二五六〇號公告修正「應施檢驗合板、層積材、木質地板、集成材、粒片板及中密度纖維板等木製板材類商品之相關檢驗規定」(以下簡稱新修正公告)，修正適用範圍及部分商品名稱。



<p>三、本作業規定名詞定義如下：</p> <p>(一)短邊：集成材類橫斷面之短邊。</p> <p>(二)長邊：集成材類橫斷面之長邊。但橫斷面為正方形者，則為層積方向之邊。</p> <p>(三)大斷面：集成材類短邊在十五公分以上，斷面積在三百平方公分以上者。</p> <p>(四)中斷面：集成材類短邊在七·五公分以上，長邊在十五公分以上。</p> <p>(五)小斷面：集成材類短邊未滿七·五公分，或長邊未滿十五公分者。</p> <p>(六)同型式：指適用之國家標準、膠合劑、製造廠場、生產國別及<u>甲醛釋放量標示符號</u>相同者；具有耐燃性者另包括耐燃等級相同。</p> <p>(七)主型式：</p> <p>1、層積材類、合板類：指同型式下，厚度（單板層積方向之尺度）最大且層數（單板層積及化粧加工層之數量）最多者。<u>厚度與主型式相同，層數與主型式之差異值符合以下範圍者，得視為主型式：</u></p> <p>(1)四層以下：一層。</p> <p>(2)五層至二十層：二層。</p> <p>(3)二十一層以上：三層。</p>	<p>三、本作業規定名詞定義如下：</p> <p>(一)短邊：集成材類橫斷面之短邊。</p> <p>(二)長邊：集成材類橫斷面之長邊。但橫斷面為正方形者，則為層積方向之邊。</p> <p>(三)大斷面：集成材類短邊在十五公分以上，斷面積在三百平方公分以上者。</p> <p>(四)中斷面：集成材類短邊在七·五公分以上，長邊在十五公分以上。</p> <p>(五)小斷面：集成材類短邊未滿七·五公分，或長邊未滿十五公分者。</p> <p>(六)同型式：指適用之國家標準、膠合劑、製造廠場及生產國別相同者；具有耐燃性者另包括耐燃等級相同。</p> <p>(七)主型式：</p> <p>1、層積材類、合板類：指同型式下，厚度（單板層積方向之尺度）最大且層數（單板層積及化粧加工層之數量）最多者。</p> <p>2、木質地板類、中密度纖維板及粒片板：指同型式下，厚度最大者。</p> <p>3、集成材類：指同型式下之大斷面；無大斷面者，為中斷面；無中斷面者，為小斷面。</p> <p>(八)系列型式：指同型式</p>	<p>一、查同一「商品型式認可證書」或「商品驗證登錄證書」所登錄之商品，皆屬「同型式」，現行「同型式」定義為「適用之國家標準、膠合劑、製造廠場及生產國別相同者；具有耐燃性者另包括耐燃等級相同」，然查本局證書核發單位於實務上已將大部分之證書中另增加「<u>甲醛釋放量標示符號</u>」，為符合實務需求修正第六款同型式之規定，將「<u>甲醛釋放量標示符號</u>」納入。</p> <p>二、依據本局一百零五年八月十七日研商修正「木製板材類商品型式認可逐批檢驗作業規定」會議決議，於第七款至第九款中增列層數差異值於一定範圍內，得視為主型式、同系列型式或同規格之規定。如原申請認可之主型式層數為二十五層時，與主型式同型式、同厚度，層數為二十二層至二十八層之商品，皆得視為主型式。</p> <p>三、依據本局一百零四年三月十一日木業國家標準技術委員會一百零四年第一次會議決議解釋，新增第十一款內容。</p>
--	---	--

<p>2、木質地板類、中密度纖維板及粒片板： 指同型式下，厚度最大者。</p> <p>3、集成材類：指同型式下之大斷面；無大斷面者，為中斷面；無中斷面者，為小斷面。</p> <p>(八)系列型式：指同型式下，除主型式外，其餘列為系列型式。<u>層數差異值符合前款第一目範圍之同型式同厚度商品，得視為相同系列型式。</u></p> <p>(九)相同規格： 1、層積材類、合板類：同型式且厚度及層數相同者。<u>層數差異值符合第七款第一目範圍之同型式同厚度商品，得視為相同規格。</u></p> <p>2、木質地板類、中密度纖維板及粒片板：同型式且厚度相同者。</p> <p>3、集成材類：同型式且短邊及長邊相同者。</p> <p>(十)特殊規格：屬拱形、圓錐體形、角錐體形或其他形且其橫斷面不等之特殊訂製集成材類商品。</p> <p>(十一)<u>橫斷面：膠合線之垂直面。</u></p>	<p>下，除主型式外，其餘列為系列型式。</p> <p>(九)相同規格： 1、層積材類、合板類：同型式且厚度及層數相同者。</p> <p>2、木質地板類、中密度纖維板及粒片板：同型式且厚度相同者。</p> <p>3、集成材類：同型式且短邊及長邊相同者。</p> <p>(十)特殊規格：屬拱形、圓錐體形、角錐體形或其他形且其橫斷面不等之特殊訂製集成材類商品。</p>	
<p>四、檢驗方式</p> <p>(一)層積材類、普通合板、特殊合板、結構用合板、運輸墊板用合板、木質地板類、集成材類、中密度纖維板及粒片板：型式</p>		<p>一、<u>本點新增。</u></p> <p>二、將木製板材類商品之檢驗方式，於本規定再次申明，俾利相關單位辦理檢驗業務。</p> <p>三、依據新修正公告，運輸墊板用合板自一百</p>

<p>認可逐批檢驗或驗證登錄【型式試驗模式（模式二）加完全品質管理制度模式（模式四）、製程品質管理制度模式（模式五）或工廠檢查模式（模式七）】兩制度雙軌併行。</p> <p>(二) 混凝土模板用合板及施工架踏板用合板： 1、一百零五年十二月三十一日前：監視查驗。 2、一百零六年一月一日起：同前款。</p> <p>(三) 第一款之驗證登錄符合性評鑑程序之模式依商品驗證登錄辦法第三條規定實施。</p>		<p>零六年一月一日起始實施應施檢驗。</p>
<p>五、檢驗標準及項目</p> <p>(一) 層積材類依 CNS 11818 或 CNS 14646 檢驗甲醛釋出量及標示。</p> <p>(二) 合板類： 1、普通合板、特殊合板、結構用合板、運輸墊板用合板，分別依 CNS 1349、CNS 8058、CNS 11671、CNS 15583 檢驗甲醛釋出量及標示。 2、混凝土模板用合板及施工架踏板用合板於一百零五年十二月三十一日前，分別依 CNS 8057(八十九年二月二十四日修訂公布)及 CNS 11670(八十八年一月二十五日修訂公布)檢驗標示；一百零六年一月一日起，分別依 CNS</p>		<p>一、本點新增。 二、將木製板材類商品之檢驗標準及項目，於本規定再次申明，俾利相關單位辦理檢驗業務。</p>

<p>8057(一百零一年十月五日修訂公布)及 CNS 11670(一百零三年十月二日修訂公布)檢驗甲醛釋放量及標示。</p> <p>(三)木質地板類依 CNS 2871、CNS 11341 或 CNS 11342 檢驗甲醛釋放量及標示。</p> <p>(四)集成材類依 CNS 11029、CNS 11030、CNS 11031 或 CNS 11032 檢驗甲醛釋放量及標示。</p> <p>(五)中密度纖維板依 CNS 9909、粒片板依 CNS 2215 檢驗甲醛釋放量及標示。具有耐燃性者，另須執行耐燃性試驗。</p>		
<p><u>六、層積材類、普通合板、特殊合板、結構用合板、集成材類、中密度纖維板及粒片板之標示規定如下：</u></p> <p><u>(一)一百零五年十二月三十一日前：</u></p> <p>1、報驗義務人除應於商品本體標示下列事項外，並應擇定於商品外包裝或本體上，同時標示檢驗標準規定應標示之全部項目及商品檢驗法第十一條規定應標示事項。</p> <p>(1)商品檢驗標識：由報驗義務人自行印製之圖式、字軌(「T」或「R」)及指定代碼。</p> <p>(2)甲醛釋放量(F₁或F₂或F₃)。</p>	<p>十、層積材類、合板類、集成材類、中密度纖維板及粒片板之報驗義務人除應於商品本體標示下列事項外，並應擇定於商品外包裝或本體上，同時標示檢驗標準規定應標示之全部項目及商品檢驗法第十一條規定應標示事項。</p> <p>(一)商品檢驗標識：由報驗義務人自行印製之圖式、「T」字軌及指定代碼。</p> <p>(二)甲醛釋放量(F₁或F₂或F₃)。</p> <p>(三)製造廠商(或進口商)名稱、地址或商標。</p> <p>(四)製造年月日或批號。</p> <p>報驗義務人報驗時，應於報驗申請書詳列前項商品製造年月日</p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、依據新修正公告，修正應於商品本體標示「品名」及「原產地」。</p> <p>三、餘酌作文字修正。</p>

<p>(3)製造廠商(或進口商)名稱、地址或商標。</p> <p>(4)製造年月日或批號。</p> <p>2、採型式認可逐批檢驗之報驗義務人於報驗時，應於報驗申請書詳列前項商品製造年月日或批號。</p> <p>3、採型式認可逐批檢驗之商品以產製或加工時之原始包裝方式，直接運交下游業者於工地使用或加工，非供市場陳列、販售，其報驗義務人得檢附申請函，向報驗之<u>經濟部標準檢驗局</u>(以下簡稱<u>標準檢驗局</u>)或其所屬<u>轄區分局</u>(以下簡稱<u>檢驗機關</u>)申請於商品本體僅標示「製造年月日或批號」，不適用第一目前段應於商品本體標示事項之規定。</p> <p>(二)一百零六年一月一日起：除依前款標示外，另應於商品本體標示品名及原產地。</p>	<p>或批號。</p> <p>商品以產製或加工時之原始包裝方式，直接運交下游業者於工地使用或加工，非供市場陳列、販售者，其報驗義務人得檢附申請函，向報驗之檢驗機關申請於商品本體僅標示「製造年月日或批號」，不適用第一項前段應於商品本體標示四款事項之規定。</p>	
<p>七、混凝土模板用合板及施工架踏板用合板之標示規定如下：</p> <p>(一)一百零五年十二月三十一日前：</p> <p>1、報驗義務人應於製品或包裝易見處，依檢驗標準規定標示之全部項</p>		<p>一、本點新增。</p> <p>二、將混凝土模板用合板及施工架踏板用合板之標示項目，於本規定再次申明，俾利相關單位辦理檢驗業務。</p> <p>三、一百零五年十二月三十一日前之標示規</p>

<p>目及商品檢驗法第十一條規定標示，另為使消費者充分了解商品資訊，商品本體應標示事項如下：</p> <p>(1) 品名：於商品本體面板或底板，以每個字三公分見方以上內容清晰可辨且不易磨滅方式標示「混凝土模板用合板」或「施工架踏板用合板」。</p> <p>(2) 商品檢驗標識：由報驗義務人自行印製之圖式、「M」字軌及指定代碼，指定代碼為監視查驗檢驗登記號碼。</p> <p>(3) 製造廠商（或進口商）名稱、地址或商標。</p> <p>(4) 製造年月日或批號。</p> <p>2、以產製或加工時之原始包裝方式，直接運交下游業者於工地使用或加工，非供市場陳列、販售，其報驗義務人得檢附申請函，向報驗之檢驗機關申請於商品本體免標示「製造廠商（或進口商）名稱、地址或商標」。</p> <p>(二) 一百零六年一月一日起，同前點第二</p>		<p>定，係依本局一百零二年十二月十七日經標二字第10220022330號函辦理。另配合新修正公告，自一百零六年一月一日起新增應於商品本體標示「品名」及「原產地」之標示規定。</p>
--	--	---

<p>款。</p> <p>八、運輸墊板用合板之標示規定同第六點第二款。</p>		<p>一、<u>本點新增。</u></p> <p>二、依據新修正公告，運輸墊板用合板自一百零六年一月一日起始實施應施檢驗，為利相關單位辦理檢驗業務，將運輸墊板用合板之標示項目，於本規定申明。</p>
<p>九、木質地板類之標示規定：</p> <p>(一) <u>一百零五年十二月三十一日前</u>：報驗義務人除應於商品陳列、販售時之最小包裝或本體上，依檢驗標準 (CNS 2871、11341、11342) 規定作有關之標示外，並應標示其<u>品名</u>、<u>報驗義務人之姓名或名稱</u>、<u>地址</u>，及<u>報驗義務人自行印製之商品檢驗標識</u> (由圖式、「T」或「R」字軌及指定代碼組成)。</p> <p>(二) <u>一百零六年一月一日起</u>：除依前款標示外，另應標示<u>產地</u>。</p>	<p>十一、木質地板類之報驗義務人除應於商品陳列、販售時之最小包裝或本體上，依檢驗標準 (CNS 2871、11341、11342) 規定作有關之標示外，並應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址、報驗義務人自行印製之商品檢驗標識 (由圖式、「T」字軌及指定代碼組成)。</p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、依據新修正公告，修正應標示之事項。</p> <p>三、餘酌作文字修正。</p>
<p>第二章 型式認可逐批檢驗規定</p>		<p>一、<u>本章新增。</u></p> <p>二、理由同新增第一章章名說明二。</p>
<p>十、採型式認可逐批檢驗之商品，其報驗義務人應先申請型式試驗及型式認可，取得商品型式認可證書，並於商品進口或出廠前報請檢驗，符合檢驗規定後，始得於國內市場陳列銷售。</p>		<p>一、<u>本點新增。</u></p> <p>二、將型式認可逐批檢驗之主要規定，於本規定再次申明，俾利相關單位辦理檢驗業務。</p>

十一、型式試驗申請人應依不同之主型式

(含系列型式)檢具各木製板材類商品之型式分類表、下列技術文件三份及樣品，向標準檢驗局、其所屬轄區分局(甲醛釋出量試驗：臺南分局除外；耐燃性試驗：新竹、臺南及花蓮分局除外)或其認可之指定試驗室提出型式試驗申請：

(一)規格一覽表【型號或代碼對照表、商品構造(含構成斷面圖)、組成材料(含表面加工材料)及膠合劑種類】。

(二)商品四×六吋以上(厚度或集成材類之橫斷面具尺規之成品)彩色照片。

(三)製程概要。

(四)中文標示樣張。

(五)樣品：

1、層積材類：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型式，至少各取二支【每支須可於長度方向距端部五公分以上部位，保持橫斷面尺度狀態下，採取試片表面積四百五十平方公分(兩橫斷面除外)之試片二片】。

2、合板類：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型式，至少各取二張，

四、型式試驗申請人應依不同之主型式(含系列型式)檢具各木製板材類商品之型式分類表、下列技術文件三份及樣品，向經濟部標準檢驗局(以下簡稱標準檢驗局)、其所屬轄區分局(標示及甲醛釋出量試驗：臺南及花蓮分局除外；耐燃性試驗：新竹、臺南及花蓮分局除外)或其認可之指定試驗室提出型式試驗申請：

(一)規格一覽表【型號或代碼對照表、商品構造(含構成斷面圖)、組成材料(含表面加工材料)及膠合劑種類】。

(二)商品四×六吋以上(厚度或集成材類之橫斷面具尺規之成品)彩色照片。

(三)製程概要。

(四)中文標示樣張。

(五)樣品：

1、層積材類：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型式，至少各取二支【每支須可於長度方向距端部五公分以上部位，保持橫斷面尺度狀態下，採取試片表面積四百五十平方公分(兩橫斷面除外)之試片二片】。

2、合板類：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型

一、點次變更。

二、依據本局一百零五年八月十七日研商修正「木製板材類商品型式認可逐批檢驗作業規定」會議決議，修正本局甲醛釋出量型式試驗單位。

三、依據新修正公告，修正第五款合板類商品之樣品取樣規定。另依據現行耐燃性檢驗標準 CNS 14705-1，修正同款具耐燃性之中密度纖維板與粒片板商品樣品取樣規定。

四、餘酌作文字修正。

依下列方式裁製：

(1) 混凝土模板用合板：每張須可裁製一五〇毫米（長）×五〇毫米（寬）×一〇片×二組。

(2) 混凝土模板用以外之合板：每張須可裁製一五〇毫米（長）×五〇毫米（寬）之長方形試片，其橫切面及表底面之合計面積在一千八百平方公分以上之最少片數×二組。

- 3、木質地板類：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型式，至少各取二張【每張須於中央部分採取一五〇毫米（長）×五〇毫米（寬）×一〇片×二組】。特殊較小規格無法依前述尺寸裁製完成者，得洽經試驗室研討後，另行辦理。
- 4、中密度纖維板及粒片板：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型式，至少各取二張【每張可採取全表面積約一千八百平方公分之試片二組】。具有耐燃性者另取面積為一〇〇毫米×一〇〇毫米之樣品三片。
- 5、集成材類：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型

式，至少各取二張【每張須可裁製一五〇毫米（長）×五〇毫米（寬）×一〇片×二組】。

- 3、木質地板類：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型式，至少各取二張【每張須於中央部分採取一五〇毫米（長）×五〇毫米（寬）×一〇片×二組】。特殊較小規格無法依前述尺寸裁製完成者，得洽經試驗室研討後，另行辦理。
- 4、中密度纖維板及粒片板：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型式，至少各取二張【每張可採取全表面積約一千八百平方公分之試片二組】。具有耐燃性者另取面積為二二〇毫米×二二〇毫米之樣品三片。
- 5、集成材類：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型式，至少各取二支【每支須可於長度方向距端部五公分以上部位，保持橫斷面尺度狀態下，採取試片表面積四百五十平方公分（兩橫斷面除外）之試片二片】。如試片橫斷面尺度或長度較試驗容器為大時，應將試片切斷成同一形狀

<p>式，至少各取二支 【每支須可於長度方向距端部五公分以上部位，保持橫斷面尺度狀態下，採取試片表面積四百五十平方公分（兩橫斷面除外）之試片二片】。如試片橫斷面尺度或長度較試驗容器為大時，應將試片切斷成同一形狀之多數片的試片（視各試驗室設備予以調整），另特殊規格無法依前述尺寸裁製完成者，得洽經試驗室研討後，另行辦理。</p>	<p>之多數片的試片（視各試驗室設備予以調整），另特殊規格無法依前述尺寸裁製完成者，得洽經試驗室研討後，另行辦理。</p>	
<p><u>十二、前點型式試驗之試驗原則</u></p> <p>(一)層積材類及合板類：主型式執行甲醛釋放量試驗及標示檢查；系列型式就厚度最小且層數最少者執行甲醛釋放量試驗；若系列型式超過五種，再選擇一中間厚度增加執行甲醛釋放量試驗。</p> <p>(二)木質地板類：主型式執行甲醛釋放量試驗及標示檢查；系列型式就厚度最小者執行甲醛釋放量試驗；若系列型式超過五種，再選擇一中間厚度增加執行甲醛釋放量試驗。</p> <p>(三)集成材類：主型式執行甲醛釋放量試驗及標示檢查；系列型式就各申請之斷面型式</p>	<p><u>五、型式試驗試驗原則：</u></p> <p>(一)層積材類及合板類：主型式執行甲醛釋放量試驗及標示檢查；系列型式就厚度最小且層數最少者執行甲醛釋放量試驗；若系列型式超過五種，再選擇一中間厚度增加執行甲醛釋放量試驗。</p> <p>(二)木質地板類：主型式執行甲醛釋放量試驗及標示檢查；系列型式就厚度最小者執行甲醛釋放量試驗；若系列型式超過五種，再選擇一中間厚度增加執行甲醛釋放量試驗。</p> <p>(三)集成材類：主型式執行甲醛釋放量試驗及標示檢查；系列型式就各申請之斷面型式執行甲醛釋放量試</p>	<p>點次變更及酌作文字修正。</p>

<p>執行甲醛釋放量試驗。</p> <p>(四)中密度纖維板及粒片板：主型式執行甲醛釋放量試驗及標示檢查；系列型式就厚度最小者執行甲醛釋放量試驗；若系列型式超過五種，再選擇一中間厚度增加執行甲醛釋放量試驗。具有耐燃性者除比照前述原則外，另須執行耐燃性試驗。</p>	<p>驗。</p> <p>(四)中密度纖維板及粒片板：主型式執行甲醛釋放量試驗及標示檢查；系列型式就厚度最小者執行甲醛釋放量試驗；若系列型式超過五種，再選擇一中間厚度增加執行甲醛釋放量試驗。具有耐燃性者除比照前述原則外，另須執行耐燃性試驗。</p>	
<p><u>十三、型式認可申請程序</u></p> <p>(一)申請人應先依前二點申請型式試驗取得型式試驗報告後，再檢具申請書、型式試驗報告及技術文件，向檢驗機關申請型式認可，以取得商品型式認可證書。</p> <p>(二)正字標記檢驗報告其核發日期在型式認可申請前一年內，得代替型式試驗報告。惟一份正字標記檢驗報告僅可取代一個主型式或一個系列型式之型式試驗報告。</p> <p>(三)型式認可審查期限為自檢驗機關受理申請案起十四個工作天（等待補送資料或樣品之時間不計），另抽測樣品者，於樣品送達後加計七個工作天。</p>	<p>十二、正字標記檢驗報告其核發日期在型式認可申請前一年內，得代替型式試驗報告。惟一份正字標記檢驗報告僅可取代一個主型式或一個系列型式之型式試驗報告。</p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、將型式認可申請程序於本規定再次申明，俾利相關單位辦理檢驗業務。</p> <p>三、現行規定第十二點移至第二款。</p>
<p><u>十四、商品型式認可證書有效期間為三年，期間證書登錄範圍如有變更，應依下列規定辦理：</u></p>	<p>六、商品型式認可證書登錄範圍如有變更，應依下列規定辦理：</p> <p>(一)層積材類、合板類、木質地板類、中密度</p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、將商品型式認可證書有效期間，於本規定再次申明，俾利相關單位辦理檢驗業務。</p>

<p>(一)層積材類、合板類、木質地板類、中密度纖維板及粒片板：</p> <p>1、增列厚度較主型式大者或厚度與主型式相同而層數較主型式多者，應向原出具型式試驗報告單位辦理型式試驗後，向檢驗機關申請換發證書，並將增列之產品改列為主型式，原證書登錄之主型式產品改列為系列型式。</p> <p>2、增列系列型式（未改變原主型式）者，應依下列原則向原出具型式試驗報告單位辦理型式試驗，並向檢驗機關申請換發證書。</p> <p>(1)厚度未較原最小厚度小者：就增列之系列型式中擇一中間厚度執行甲醛釋放量試驗。</p> <p>(2)含厚度較原最小厚度小者或厚度與原最小者相同且其層數較少者：就增列之系列型式中擇最小厚度且層數最少者執行甲醛釋放量試驗。具有耐燃性者另須執行耐燃性試驗。</p> <p>(二)集成材類：</p> <p>1、增列之斷面型式較主型式大者，應向原出具型式試驗報告單位辦理型式試驗，並向檢驗機關申請換發證書，並將該斷面型式改列為主型式。</p> <p>2、增列系列型式（未改變原主型式）者，應向原出具型</p>	<p>纖維板及粒片板：</p> <p>1、增列厚度較主型式大者或厚度與主型式相同而層數較主型式多者，應另向標準檢驗局或其所屬轄區分局（以下簡稱檢驗機關）申請換發證書。</p> <p>2、增列系列型式（未改變原主型式）者，應依下列原則向原出具型式試驗報告單位辦理型式試驗，並向檢驗機關申請換發證書。</p> <p>(1)厚度未較原最小厚度小者：就增列之系列型式中擇一中間厚度執行甲醛釋放量試驗。</p> <p>(2)含厚度較原最小厚度小者或厚度與原最小者相同且其層數較少者：就增列之系列型式中擇最小厚度且層數最少者執行甲醛釋放量試驗。具有耐燃性者另須執行耐燃性試驗。</p> <p>(二)集成材類：</p> <p>1、增列之斷面型式較主型式大者，應向原出具型式試驗報告單位辦理型式試驗，並向檢驗機關申請換發證書，並將該斷面型式改列為主型式。</p> <p>2、增列系列型式（未改變原主型式）者，應向原出具型</p>	<p>三、餘酌作文字修正。</p>
--	--	-------------------

<p>換發證書，並將該斷面型式改列為主型式，原證書登錄之主型式產品改列為系列型式。</p> <p>2、增列系列型式（未改變原主型式）者，應向原出具型式試驗報告單位辦理型式試驗，並向檢驗機關申請換發證書。</p>	<p>式試驗報告單位辦理型式試驗，並向檢驗機關申請換發證書。</p>	
<p><u>十五</u>、取得型式認可之應施檢驗木製板材類商品，檢驗機關得以下列方式辦理檢驗：</p> <p>(一)報驗義務人報驗時須以下列方式為一批報驗：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、層積材類、合板類、木質地板類、中密度纖維板及粒片板：相同規格商品。 2、集成材類：同品目、同型式商品，如含不同橫斷面尺寸或特殊規格產品時，應檢附分屬歸類之明細表。 <p>(二)屬特殊規格之集成材類商品，如<u>商品</u>型式認可證書之主、系列型式可包含該商品最小及最大斷面，且於取樣後即破壞原有形態無法繼續使用者，報驗義務人得檢附其訂單或合約等相關文件，向報驗之檢驗機關申請採書面審查方式辦理檢驗。</p> <p>(三)屬特殊目的製成之少量集成材類商品，且商品型式認可證書已</p>	<p>七、取得型式認可之應施檢驗木製板材類商品，檢驗機關得以下列方式辦理檢驗：</p> <p>(一)報驗義務人報驗時須以下列方式為一批報驗：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、層積材類、合板類、木質地板類、中密度纖維板及粒片板：相同規格商品。 2、集成材類：同品目、同型式商品，如含不同橫斷面尺寸或特殊規格產品時，應檢附分屬歸類之明細表。 <p>(二)屬特殊規格之集成材類商品，如型式認可證書之主、系列型式可包含該商品最小及最大斷面，且於取樣後即破壞原有形態無法繼續使用者，報驗義務人得檢附其訂單或合約等相關文件，向報驗之檢驗機關申請採書面審查方式辦理檢驗。</p> <p>(三)屬特殊目的製成之少量集成材類商品，且型式認可證書已具該型式，其於取樣後會</p>	<p>一、點次變更。</p> <p>二、新增第七款，檢驗機關得另依第六款規定之數量取樣後封存交由報驗義務人保管供複驗使用。餘款次順移。</p> <p>三、依據本局一百零五年八月十七日研商修正「木製板材類商品型式認可逐批檢驗作業規定」會議決議，新增第十款取樣檢驗之檢驗單位。甲醛釋出量部分，除由本局高雄分局負責臺南分局及高雄分局受理之報驗案件外，其餘檢驗單位負責各自受理之報驗案件。耐燃性部分，由本局基隆分局負責花蓮分局、基隆分局、第六組及新竹分局轄區報驗案件；臺中分局負責該分局轄區報驗案件；高雄分局負責臺南分局及高雄分局轄區報驗案件。</p> <p>四、餘酌作文字修正。</p>

<p>具該型式，其於取樣後會破壞原有形態改變原有使用目的者，報驗義務人檢附報驗數量、規格、使用目的、用途等相關說明及證明文件，經標準檢驗局審核認可者，得採書面審查方式辦理檢驗。</p> <p>(四)報驗義務人首次報驗木製板材類商品時，須取樣檢驗，但符合前二款之集成材類商品不在此限。合格者，檢驗機關得對後續報驗該木製板材類商品每批以<u>百分之五</u>機率實施取樣檢驗，未抽中批採書面審查，以簡化檢驗程序。</p> <p>(五)各木製板材類商品經檢驗不合格者，同一報驗義務人之該木製板材類商品須經連續五批三倍量逐批取樣檢驗符合後，始得恢復每批以<u>百分之五</u>機率實施取樣檢驗之簡化檢驗程序。</p> <p>(六)取樣檢驗之取樣樣品數量係按適用之<u>檢驗標準</u>執行，惟數量不足以做至少二次試驗之量時，以取達到之足夠數量為原則。報驗產品達二只貨櫃以上者，至少開驗二櫃且均須平均取樣。</p> <p>(七)<u>檢驗機關得另依前款規定之數量取樣後封存交由報驗義務人保管供複驗使用。</u></p> <p>(八)檢驗項目同<u>第五點</u>。</p>	<p>破壞原有形態改變原有使用目的者，報驗義務人檢附報驗數量、規格、使用目的、用途等相關說明及證明文件，經標準檢驗局審核認可者，得採書面審查方式辦理檢驗。</p> <p>(四)報驗義務人首次報驗木製板材類商品時，須取樣檢驗，但符合前二款之集成材類商品不在此限。合格者，檢驗機關得對後續報驗該木製板材類商品每批以二十分之一之機率實施取樣檢驗，未抽中批採書面審查，以簡化檢驗程序。</p> <p>(五)各木製板材類商品經檢驗不合格者，同一報驗義務人之該木製板材類商品須經連續五批三倍量逐批取樣檢驗符合後，始得恢復每批以二十分之一之機率實施取樣檢驗之簡化檢驗程序。</p> <p>(六)取樣檢驗之取樣樣品數量係按適用之<u>國家標準</u>執行，惟數量不足以做至少二次試驗之量時，以取達到之足夠數量為原則。報驗產品達二只貨櫃以上者，至少開驗二櫃且均須平均取樣。</p> <p>(七)檢驗項目為檢測<u>甲醛</u>釋出量及查核標示。具有耐燃性者另須執行耐燃性試驗，試驗地點比照耐燃建材。</p>	
---	--	--

<p>具有耐燃性者另須執行耐燃性試驗之試驗地點比照耐燃建材。</p> <p>(九)逐批檢驗檢驗期限為樣品取樣後七個工作天。</p> <p>(十)檢驗單位：</p> <p>1、<u>甲醛釋放量</u>：標準檢驗局及其所屬轄區分局（臺南分局除外）。</p> <p>2、<u>耐燃性</u>：標準檢驗局基隆分局、臺中分局或高雄分局。</p>	<p>(八)逐批檢驗檢驗期限為樣品取樣後七個工作天。</p>	
<p>十六、<u>檢驗機關</u>如接獲檢舉或對報驗商品符合檢驗標準之一致性有懷疑時，亦得逕行取樣並執行檢測甲醛釋放量及查核標示或耐燃性試驗。</p>	<p>八、<u>檢驗機關</u>如接獲檢舉或對報驗商品符合檢驗標準之一致性有懷疑時，亦得逕行取樣並執行檢測甲醛釋放量及查核標示或耐燃性試驗。</p>	<p>點次變更。</p>
<p>十七、<u>申請重新報驗</u>案件須於發給不合格通知書後六個月內改善完成。</p>	<p>九、<u>申請重新報驗</u>案件須於發給不合格通知書後六個月內改善完成。</p>	<p>點次變更。</p>
<p>十八、<u>取得型式認可</u>之商品，檢驗機關得派員至證書名義人或生產廠場執行取樣檢驗，或得派員至生產廠場執行製造階段之檢查。</p>		<p>一、<u>本點新增</u>。</p> <p>二、依據本局一百零四年三月十七日研商「商品型式認可管理辦法」部分條文修正會議決議新增本點，以管控商品型式認可證書登錄之生產廠場與實際生產廠場一致性，倘經查證後有不一致之情事，依「行政程序法」第一百十七條規定得依職權予以撤銷本局所核發之合格證書，並依「商品型式認可管理辦法」第十六條規定，經通知限期改正，屆</p>

		<p>期未改正完成，廢止其商品型式認可證書。</p>
<p>第三章 驗證登錄規定</p>		<p>一、<u>本章新增</u>。 二、理由同新增第一章章名說明二。</p>
<p>十九、採驗證登錄之商品，其報驗義務人應於商品進口或出廠前取得商品驗證登錄證書，符合檢驗規定後，始得於國內市場陳列銷售。</p>		<p>一、<u>本點新增</u>。 二、將驗證登錄之主要規定，於本規定再次申明，俾利相關單位辦理檢驗業務。</p>
<p>二十、商品驗證登錄證書申請程序 (一)申請人應先依第十一點申請型式試驗，取得型式試驗報告後，再依據商品驗證登錄申請作業程序向檢驗機關申請，以取得商品驗證登錄證書。 (二)正字標記檢驗報告其核發日期在驗證登錄申請前一年內，得代替型式試驗報告。惟一份正字標記檢驗報告僅可取代一個主型式或一個系列型式之型式試驗報告。 (三)驗證登錄審查期限為自檢驗機關受理申請案起十四個工作天（等待補送資料或樣品之時間不計），另抽測樣品者，於樣品送達後加計七個工作天。</p>		<p>一、<u>本點新增</u>。 二、理由同前點說明二。</p>
<p>二十一、商品驗證登錄證書有效期間為三年，期間證書登錄範圍如有變更，應依第十四</p>		<p>一、<u>本點新增</u>。 二、理由同第十九點說明二。</p>

點第一款或第二款規定辦理。		
---------------	--	--

應施檢驗中密度纖維板及粒片板型式試驗型式分類表

申請者：

申請日期：

聯絡人：

電話：

傳真：

一、型式分類：

(一) 商品分類號列：

(二) 中文名稱：

(三) 英文名稱：

(四) 適用之國家標準：

(五) 製造廠場：

(六) 生產國別：

(七) 膠合劑：

(八) 主要型式：

1. 型號 (代號)：

2. 厚度：

3. 甲醛釋出量標示符號：

4. 耐燃等級 (不具耐燃性者免填)：

(九) 系列型式：

系列型式 項次編號	系列型式【型 號 (代號)】	厚 度 (mm)	送驗樣品 (請打√)	送驗數量	甲醛釋出量 標示符號



二、 技術文件檢核表（型式試驗應依試驗產品分別檢具下列文件一式3份）

（一） 規格一覽表

【型號或代碼對照表、商品構造（含構成斷面圖）、組成材料（含表面加工材料）及膠合劑種類】

（二） 商品 4*6 吋以上（厚度具尺規之成品）彩色照片。

（三） 製程概要。

（四） 中文標示樣張。

（五） 樣品：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型式，至少各取二張【每張可採取全表面積約 1800cm^2 之試片二組】。具有耐燃性者另取面積為 $100\text{mm}\times 100\text{mm}$ 之樣品三片。

註：規格一覽表及照應依據型式分類之順序排列，並註明其項次編號。

應施檢驗木質地板類商品型式試驗型式分類表

申請者：

申請日期：

聯絡人：

電話：

傳真：

一、型式分類：

(一) 商品分類號列：

(二) 中文名稱：

(三) 英文名稱：

(四) 適用之國家標準：

(五) 製造廠場：

(六) 生產國別：

(七) 膠合劑：

(八) 主要型式：

1. 型號 (代號)：

2. 厚度：

3. 甲醛釋出量標示符號：

(九) 系列型式：

系列型式 項次編號	系列型式【型 號 (代號)】	厚 度 (mm)	送驗樣品 (請打✓)	送驗數量 (片)	甲醛釋出量 標示符號



二、 技術文件檢核表（型式試驗應依試驗產品分別檢具下列文件一式3份）

（一） 規格一覽表

【型號或代碼對照表、商品構造（含構成斷面圖）、組成材料（含表面加工材料）及膠合劑種類】

（二） 商品 4*6 吋以上（厚度具尺規之成品）彩色照片。

（三） 製程概要。

（四） 中文標示樣張。

（五） 樣品：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型式，至少各取二張【每張須於中央部分採取 150mm（長）× 50mm（寬）× 10 片 × 2】。特殊較小規格無法依前述尺寸裁製完成者，得洽經試驗室研討後，另行辦理。

註：規格一覽表及照片應依據型式分類之順序排列，並註明其項次編號。

應施檢驗合板類商品型式試驗型式分類表

申請者：

申請日期：

聯絡人：

電話：

傳真：

一、型式分類：

(一) 商品分類號列：

(二) 中文名稱：

(三) 英文名稱：

(四) 適用之國家標準：

(五) 製造廠場：

(六) 生產國別：

(七) 膠合劑：

(八) 主要型式：

1. 型號(代號)：

2. 厚度：

3. 層數：

4. 甲醛釋出量標示符號：



(九) 系列型式：

系列型式 項次 編號	系列型式 【型號(代 號)】	厚 度 (mm)	層數	送驗樣品 (請打√)	送驗數量	甲醛釋出量 標示符號

二、 技術文件檢核表 (型式試驗應依試驗產品分別檢具下列文件一式 3 份)

(一) 規格一覽表

【型號或代碼對照表、商品構造 (含構成斷面圖)、組成材料 (含表面加工材料) 及膠合劑種類】

(二) 商品 4*6 吋以上 (厚度具尺規之成品) 彩色照片。

(三) 製程概要。

(四) 中文標示樣張。

(五) 樣品：

1、混凝土模板用合板：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型

式，至少各取 2 張【每張須可裁製長 150 mm × 寬 50 mm × 10 片 × 2】。

2、普通合板、特殊合板、結構用合板、施工架踏板用合板及運輸墊板

用合板：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型式，至少各

取 2 張【每張須可裁製長 150 mm × 寬 50 mm 之長方形試片，其橫

切面及表底面之合計面積在 1800cm² 以上之最少片數 × 2】。

註：規格一覽表及照片應依據型式分類之順序排列，並註明其項次編號。

應施檢驗集成材類商品型式試驗型式分類表

申請者：

申請日期：

聯絡人：

電話：

傳真：

一、型式分類：

(一) 商品分類號列：

(二) 中文名稱：

(三) 英文名稱：

(四) 適用之國家標準：

(五) 製造廠場：

(六) 生產國別：

(七) 膠合劑：

(八) 主型式：

1. 型式：

2. 短邊 (cm)：

3. 長邊 (cm)：

4. 橫斷面積 (cm²)：

5. 甲醛釋放量標示符號：

(九) 系列型式：

系列型式項次編號	系列型式	橫斷面			送驗樣品(請打✓)	送驗數量(支)	甲醛釋放量標示符號
		短邊(cm)	長邊(cm)	面積 (cm ²)			
1	中斷面						
2	小斷面						



二、 技術文件檢核表（型式試驗應依試驗產品分別檢具下列文件一式3份）

（一） 規格一覽表

【型號、商品構造（含構成斷面圖）、組成材料（含表面加工材料）及膠合劑種類】

（二） 商品 4x6 吋以上（橫斷面具尺規之成品）彩色照片。

（三） 製程概要。

（四） 中文標示樣張。

（五） 樣品：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型式，至少各取二支【每支須可於長度方向距端部 5cm 以上部位，保持橫斷面尺度狀態下，採取試片表面積 450cm^2 （兩橫斷面除外）之試片二片】。如試片橫斷面尺度或長度較試驗容器為大時，應將試片切斷成同一形狀之多數片的試片（視各試驗室設備予以調整），另特殊規格無法依前述尺寸裁製完成者，得洽經試驗室研討後，另行辦理。

註：

1. 規格一覽表及照片請依項次編號之順序排列。
2. 短邊、長邊及橫斷面積皆計至小數位 1 位。

應施檢驗層積材類商品型式試驗型式分類表

申請者：

申請日期：

聯絡人：

電話：

傳真：

一、型式分類：

(一) 商品分類號列：

(二) 中文名稱：

(三) 英文名稱：

(四) 適用之國家標準：

(五) 製造廠場：

(六) 生產國別：

(七) 膠合劑：

(八) 主要型式：

1. 型號(代號)：

2. 厚度：

3. 層數：

4. 甲醛釋出量標示符號：



(九) 系列型式：

系列型式 項次 編號	系列型式【型號(代號)】	厚度(mm)	層數	送驗樣品 (請打√)	送樣數量	甲醛釋出量標示符號

二、 技術文件檢核表 (型式試驗應依試驗產品分別檢具下列文件一式 3 份)

(一) 規格一覽表

【型號或代碼對照表、商品構造 (含構成斷面圖)、組成材料 (含表面加工材料) 及膠合劑種類】

(二) 商品 4*6 吋以上 (厚度具尺規之成品) 彩色照片。

(三) 製程概要。

(四) 中文標示樣張。

(五) 樣品：每一主型式及須執行甲醛釋出量試驗之系列型式，至少各取 2 支【每支須可於長度方向距端部 5 cm 以上部位，保持橫斷面尺度狀態下，採取試片表面積 450 cm^2 (兩橫斷面除外) $\times 2$ 】。

註：規格一覽表及照片應依據型式分類之順序排列，並註明其項次編號。