

市售矽酸鈣板、纖維水泥板及石膏板檢測結果彙整表

編號	商品名稱	廠牌	規格	產地 (註1)	檢測項目	檢測結果
1	纖維水泥板	福瑞斯 (FOREX)	8mm/1.0FPC	泰國	容積比重與標示是否相符(註2)	不符合
					彎曲破壞載重	符合
2	纖維水泥板	Elephant	6mm/1.0FPC	印尼	容積比重與標示是否相符	不符合
					彎曲破壞載重	符合
3	纖維水泥板	PRIMALINER 普納板	6mm/1.0FPC	無	容積比重與標示是否相符	不符合
					彎曲破壞載重	符合
4	纖維水泥板	佳大	6mm/0.8FPC	無	容積比重與標示是否相符	不符合
					彎曲破壞載重	符合
5	纖維水返板	奇力克	9mm/1.0FPC	無	容積比重與標示是否相符	符合
					彎曲破壞載重	符合
6	纖維水泥板	好夫曼	9mm/1.0FPC	無	容積比重與標示是否相符	不符合
					彎曲破壞載重	符合
7	矽酸鈣板	中日	6mm/0.8FK	中國	容積密度與標示是否相符	不符合
					抗彎強度	符合
8	矽酸鈣板	Aston	6mm/0.8FF	中國	容積密度與標示是否相符	不符合
					抗彎強度	符合

9	矽酸鈣板	麗仕	6mm/0.8FF	台灣	容積密度與標示是否相符	符合
					抗彎強度	符合
10	矽酸鈣板	A&AM	6mm/0.8FK	無	容積密度與標示是否相符	符合
					抗彎強度	符合
11	矽酸鈣板	ASTON-II BOARD	9mm/1.0FF	無	容積密度與標示是否相符	符合
					抗彎強度	符合
12	矽酸鈣板	南亞	6mm/1.0FK	無	容積密度與標示是否相符	符合
					抗彎強度	符合
13	矽酸鈣板	麗仕	6mm/0.8FF	無	容積密度與標示是否相符	不符合
					抗彎強度	符合
14	矽酸鈣板	諦觀	4mm/未標示	無	容積密度與標示是否相符	未標示不符合
					抗彎強度	未標示不符合
15	矽酸鈣板	中日	6mm/0.8FK	無	容積密度與標示是否相符	符合
					抗彎強度	不符合
16	矽酸鈣板	南亞	9mm/1.0FK	無	容積密度與標示是否相符	符合
					抗彎強度	符合
17	矽酸鈣板	先鋒	9mm/1.0FF	無	容積密度與標示是否相符	符合
					抗彎強度	符合
18	石膏板	台灣防火板	9mm/GBR	無	彎曲破壞載重	符合

19	石膏板	天闊	9mm	無	彎曲破壞載重	不符合
20	石膏板	環球	15mm/GB-R	無	彎曲破壞載重	符合
21	石膏板	可耐福	15mm/GB-R	無	彎曲破壞載重	符合

註：1.檢驗標準未規定須標示產地，此欄僅供參考。

2.標示為應檢驗項目，報驗業者須依商品品質誠實標示，本次實際檢測商品之容積密度/比重與所標示內容是否相符。

3.纖維水泥板依 CNS 3802「纖維水泥板」(93年6月24日版次)檢驗。

4.矽酸鈣板依 CNS 13777「纖維強化水泥板」(93年7月6日版次)檢驗。

5.石膏板 CNS 4458「石膏板」(93年11月4日版次)檢驗。